

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan :

1. Kadar selulosa dan lignin yang didapatkan berturut-turut 68,94% dan 11,21%, sehingga memenuhi kriteria SNI-7274
2. Rasio umpan tandan kosong kelapa sawit dan pelepas pisang, waktu pemasakan dan konsentrasi pelarut untuk mendapatkan *pulp* yang memenuhi SNI beturut-turut adalah 40:60, 120 menit dan 9%.

#### **5.2 Saran**

Sebaiknya melakukan pemaksimalan kondisi operasi pada proses pemasakan *pulp* menggunakan digester.