

### **LAMPIRAN III**

### **GAMBAR**

#### **1. Proses Pembuatan Pati**



Memisahkan kulit singkong bagian dalam dari kulit luar dan dadingnya



Mencuci Kulit singkong sampai bersih



Merendam kulit singkong ± 2 hari  
Untuk menghilangkan HCN



Tiriskan kulit singkong yang telah direndam



Menimbang kulit singkong  
sebanyak 1 kg



Menghaluskan kulit singkong dengan blender



Memeras bubur kulit singkong dengan menggunakan kain



Lakukan pengendapan pati selama  $\pm$  4 jam

Pisahkan air dari endapan lalu keringkan endapannya (pati)



Setelah pati kering, lakukan pengayakan

Pati kulit singkong

## 2. Proses Pembuatan Gliserin



Pemanasan awal  
100<sup>0</sup>C-110<sup>0</sup>C



Minyak jelantah, Air,  
katalis NaOH  
(Transesterifikasi)



Pengendapan  
(penurunan suhu)



Pencucian dengan air  
hangat 60<sup>0</sup>C



Pengendapan ± 1 hari  
Ambil lapisan atas



Pemurnian dengan  
Metode sentrifugasi



Sebelum di  
sentrifugasi



Sesudah di  
sentrifugasi




Gliserin

### 3. Proses Pembuatan Plastik *Biodegradable*



Pati Kulit Singkong




Pati + Gliserin + Air  
Variasi Temperatur Pemanasan



Mencetak Adonan Pada  
Plat Kaca 20 X 20 cm



Pengeringan dalam oven pada  
suhu  $70^{\circ}\text{C}$  - $80^{\circ}\text{C}$



Plastik Dilepas Dari  
Cetakan




Plastik *Biodegradable*



Sampel  $70^{\circ}\text{C}$



Sampel  $75^{\circ}\text{C}$



Sampel  $80^{\circ}\text{C}$





Sampel  $85^{\circ}\text{C}$




Sampel  $90^{\circ}\text{C}$

#### 4. Analisa Ketebalan Plastik



Uji Ketebalan Plastik Dengan Menggunakan Jangka Sorong

## 6. Uji Degradasi



## 5. Uji Kandungan Air



Sampel plastik *biodegradable*  
dengan  
masing-masing variasi temperatur



Semua sampel plastik dipanaskan  
dalam oven pada suhu 100-110°C



Sebelum ditimbang dinginkan sampel  
pada suhu ruang



Setiap 1 jam keluarkan sampel untuk  
ditimbang



Menimbang sampel yang sudah dingin  
untuk mendapatkan selisih berat