LAMPIRAN I
DATA HASIL PENELITIAN

1. Data Perolehan Rendemen *Pulp*

Tabel 9. Data Perolehan Rendemen *Pulp*

No	Konsentrasi NaOH (%)	Temperatur (^oC)	Berat sampel awal (gram)	Berat kering (gram)	Rendemen *pulp* (%)
1	5	65	30	16,33	54,778
2.	10			16,062	51,778
3.	15			15,533	49,843
4.	20			14,953	47,766
5.	25			14,33	53,305
6.	5	80	30	15,992	50,387
7.	10			15,116	49,602
8.	15			14,881	48,063
9.	20			14,419	45,092
10.	25			13,528	52,487
11.	5	95	30	15,746	52,487
12.	10			14,842	49,472
13.	15			14,496	48,32
14.	20			13,324	44,412
15.	25			12,567	41,891

2. Data Perolehan Selulosa *Pulp*

Tabel 10. Data Perolehan Selulosa *Pulp*

No	Konsentrasi NaOH (%)	Temperatur (^{o}C)	Berat kertas saring + endapan (gr)	Kertas saring (gr)	Kadar Selulosa (%)
1	5	65	4,0191	1,8628	71,876
2.	10		4,0199	1,8069	73,768
3.	15		4,1452	1,8419	76,776
4.	20		4,1676	1,8675	76,67
5.	25		3,9808	1,7951	73
6.	5	80	4,1767	1,8317	78,167
7.	10		4,279	1,8221	81,8981
8.	15		4,334	1,8323	83,39
9.	20		4,2661	1,859	80,2353
10.	25		4,1757	1,8489	77,56
11.	5	95	3,9432	1,856	69,573
12.	10		3,9517	1,8521	69,9867
13.	15		3,8937	1,768	70,8567
14.	20		3,8354	1,7703	68,8367
15.	25		3,7348	1,8269	63,5967

Tabel 11.Data Perolehan Bilangan Kappa

No	Konsentrasi NaOH (%)	Temperatur (^{o}C)	Volume Blanko (ml)	w (gr)	a (ml)	b (ml)	p	F	Bilangan Kappa
1	5		50	1,75	1,6	35,3	25,117	1	14,353
2.	10		50	1,75	2	35,3	24,819	1	14,182
3.	15	65	50	1,75	2,6	35,3	24,372	0,998	13,899
4.	20		50	1,75	3,2	35,3	23,925	0,996	13,616
5.	25		50	1,75	4,4	35,3	23,03	0,991	13,042
6.	5		50	1,75	2	35,3	24,819	1	14,182
7.	10		50	1,75	3,7	35,3	23,552	0,994	13,377
8.	15	80	25	1,75	1,4	28,7	20,347	0,981	11,406
9.	20		25	1,75	2,9	28,7	19,229	0,975	10,713
10.	25		25	1,75	4,4	28,7	18,111	0,97	10,039
11.	5		50	1,75	3,6	33,5	22,285	0,989	12,594
12.	10		25	1,75	1,8	28,1	19,602	0,977	10,943
13.	15	95	25	1,75	2,5	28,1	19,08	0,975	10,63
14.	20		25	1,75	3,5	28,1	18,335	0,973	10,194
15.	25		25	1,75	4,7	28,1	17,44	0,968	9,647